Geistlich
Ligamenta

Mirafix 7700 Power

Désignation du produit	Colle pour assemblage, dispersion à 1 composant
Composition	aqueux polyacrylique
Emploi	Collage de pièces de montage en bois et métalliques sur du béton, des ouvrages de maçonnerie, du crépi. Collage de matériaux en bois, de plaques isolantes et décoratives, par ex. le polystyrène, les plaintes, les conduits de câbles, les plaques de placoplâtre, les profilés en stuc et de plafond, la pierre et les carreaux en céramique.
Recommandations importantes	
Pas indiquée pour	Ne doit pas être utilisé pour les collages de miroirs et de verres, le verre acrylique et les supports bitumineux.
Spécifications de livraison	
Forme de livraison	Cartouches de 310 ml
Viscosité (Epprecht TV)	pâteuse, stable
Données supplémentaires	
Couleur	blanche
Poids spécifique	env. 1.5 g/ml
Inflammable	non
Stabilité au gel	A protéger du gel. Laisser dégeler la colle livrée durcie en raison du gel dans une pièce à bonne température (20°C)
Odeur	sans odeur
Prétraitement	
Surface d'encollage	Les surfaces doivent être planes, propres, exemptes de poussières et d'huile
Humidité du bois	6 - 12 %
Mode d'emploi	
Application	ponctuellement ou en cordon
Température de travail	+5 °C - +40 °C
Temps de formation de peau	env. 10 min.
Temps de prise	env. 24 hrs
Traitement	Une surface à encoller doit être absorbante. La colle doit être appliquée de préférence sous forme de ligne ou de points. La pièce à coller doit être pressée sur le support, par ex. plaintes/murs. Les pièces collées peuvent être réajustées pendant une durée de 15 min. Lors de collages difficiles ou sous containtes, nous recommandons d'entreprendre la fixation mécanique de l'assemblage collé jusqu'à durcissement définitif.
Conditions d'essai	Les informations concernant la colle se basent sur des tests dans un climat de 23 °C, 50 % d'humidité rel. de l'air et 10 - 12 % d'humidité du bois.
Caractéristiques du film	
Résistance finale maximum	après 7 jours
Résistance à la chaleur	-10 °C - +80 °C (temporaire +120 °C)
Nettoyage	A l'eau tiède, tant que la colle n'est pas sèche.

Geistlich Ligamenta AG
Engstringerstrasse 5
Postfach
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 44 733 88 33
Telefax +41 44 733 88 77
ligamenta@geistlich.ch
www.geistlich.com

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
TÜV SCHWEIZ
Reg. Nr. 03-174-046
ISO 9001

Geistlich
Ligamenta

Mirafix 7700 Power

Sécurité et environnement

Mesures préventives	Les mesures de prudence habituelles en cas de manipulation de produits chimiques doivent être observées.
Mise au rebut des emballages	Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent ensuite, après nettoyage adéquat, être recyclés.
Mise au rebut des colles	De petites quantités peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères. Peut être incinéré avec les ordures ménagères à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec la voirie et les autorités compétentes.
Code d'élimination (ODS) CH	1610
Catalogue europ. des déchets	55907
Stockage	Dans des récipients d´origine hermétiquement clos, dans un endroit frais et sec. Protéger du gel. Remuer avant emploi. Veuillez observer la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.
Garantie	Les indications des spécifications correspondent au niveau actuel de la technique et s'appuient sur l'expérience pratique. Nous assurons la livraison d'une marchandise sans défaut. Pour l'emploi et l'application, respecter le mode d'emploi dans la documentation technique. Notre service de conseils techniques se tient à votre disposition pour toute information concernant le choix, l'application et l'utilisation des produits; les indications correspondantes sont des recommandations qui doivent être vérifiées dans les conditions données. Les caractéristiques de ces indications ne constituent en aucun cas une garantie.Sur de nouveaux matériaux et avec de nouveaux procédés, des tests et essais doivent être effectués pour constater le caractère approprié. L'exécution du traitement ultérieur et les procédés employés ne sont pas de notre ressort; la qualification, la vérification et la validation du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.
Lieu du donneur d'information	Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.
Date d'établissement	29.09.2005

Geistlich Ligamenta AG
Engstringerstrasse 5
Postfach
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 44 733 88 33
Telefax +41 44 733 88 77
ligamenta@geistlich.ch
www.geistlich.com